

## **Rozsdamentes felületek karbantartása, tisztítása**

A termékeink kiváló minőségű rozsdamentes acéllemezből készülnek, amely rendeltetészerű használat esetén – klórmentes környezetben vízzel, szennyezett vízzel, élelmiszerekkel és szerves savakkal 5,5-es pH értékig való érintkezés esetén – korróziómentes, hosszú élettartamú és esztétikus felületet biztosít, amely rendszeres ápolásra és tisztításra szorul.

- A rozsdamentes felületeket esztétikai és higiéniai okokból a szennyeződés mértékétől függő gyakorisággal tisztán kell tartani, karcolódástól, sérülésektől a felületen kialakult króm-oxid réteget óvni kell!
- A rozsdamentes felület tisztítására bármely karcmentes háztartási tisztítószer használható, amely *nem tartalmaz klórt* vagy annak származékait.
- Használjon aktívklór-mentes semleges vagy lúgos tisztítószer.
- Felületi makacs foltok, eltávolítására használjon Pl. E-NOX Shine felületápoló-tisztítószer, vízkő eltávolítására ecetes mosogató szivacsot, vagy Pl. a Brilliance vízkőoldó és tisztítószer koncentrátumot!
- A tisztítást mindig alapos, bő vízzel történő öblítés kövesse!
- Amennyiben mechanikai tisztítás válna szükségessé, semmiféle fémből készült eszközt ne használjon, hanem pl. műanyag vagy természetes szálból készült keféket. A tisztítást mindig bő vízzel végezzük.
- A rozsdamentes acél tisztítására ne használjon sósavat, kénsavat, nátronlúgot. Még a savak gőzei is – amelyek pl. csempék sósavval történő tisztításakor keletkeznek – ártanak a rozsdamentes acélokknak.
- Ha a felületre véletlenül sósav kerül, azt vízzel azonnal, alaposan le kell öblíteni.
- Tilos a korrózióálló acélt kemény tárggyal, acélgyapattal vagy más olyan tisztítószerrel, eszközzel tisztítani, amely megkarcolhatja, vagy felsértheti a króm-oxid réteget.
- A rozsdamentes acélból készült felületek ne érintkezzenek rozsdás tárgyakkal, mert a vízvezetékéből, fémforgácsokból, fémkefékből és acélsúrolókból származó rozsdás, továbbá a szállórozsdás felületre jutva rozsdásodást okoz. Amennyiben ilyen elszíneződést jelentkezne, azt azonnal el kell távolítani.
- Ha idegen rozsdát vagy elszíneződést veszünk észre a felületen, azt azonnal el kell távolítani, hogy a további korrodálást megakadályozzuk. A friss rozsdásodást finom súrolószerrel, esetleg finom polírpapírral távolítsuk el.
- Erős korrodálás esetén a rozsdafoltot 15-20 %-os salétromsavas pácolással kell megszüntetni. Ez a módszer veszélyes, ezért csak szakképzett személy végezheti! Ezután különösen fontos a bő vízzel történő öblítés.

### **Forgalmazó és szerviz:**

**B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.**

**Tel: 06-29/413-553**

**E-mail: [bandk@bandk.hu](mailto:bandk@bandk.hu)**

**2200 Monor, Mátyás király u. 11.**

**Fax: 06-29/413-535**

**Internet: [www.BandK.hu](http://www.BandK.hu)**